

NT1511A

背胶内打白画布

产品描述：

基布：150D*150D；
宽幅：1.27/1.52m

产品特点：

- 1、高档丝绸彩喷布，垂感性好，无卷曲，质地柔滑，无光线反射；
- 2、兼容性强，色彩鲜艳，图像解析度高。

产品应用：

适用于室内及室外广告（展览展示；文体、选举活动、旗帜等）。
本产品适用于各种溶剂型、弱溶剂型墨水和UV油墨等喷印方式。

技术参数：

测试条件：室内温度 23±2℃、相对湿度 50±5%。

指标	单位	测试方法	标准
基布强度	Denier	GB/T16604	150DX150D
成品克重	Gram/m ²	GB/T4669	300±20
拉伸强度 MD	N/5cm	GB/T1040	≥300
拉伸强度 CD	N/5cm	GB/T1040	≥400
撕裂强度 MD	N/5cm	GB/T16578	≥10
撕裂强度 CD	N/5cm	GB/T16578	≥10
适用温度范围	℃		-20 ~ +70
阻燃性			

*以上所有参数的变更恕不另行通知

仓储条件：

所有 NAR 的产品需储放在原始包装中用原始的保护材料，建议密封保存，水平放置，避免阳光直射、热源直接接触。仓储温度 25±5℃、相对湿度 50±15%。在这种条件下，该产品储存期是 1 年。

打印制作要求：

制作环境：NAR 产品建议在温度 25±5℃，相对湿度为 50±10%，洁净无尘、无悬浮物的环境下使用；建议产品需提前 24h 从仓储环境转移至喷绘环境。墨水因匹配的设备不同，所以使用前请先测试。

喷绘时墨水温度 18℃~28℃，设备预热温度 30℃ 最佳。施工环境：18℃~28℃，相对湿度为 50±15%。

质保条件：

- 1、保质期为一年：NAR 产品需满足仓储条件，半年内使用最佳。
- 2、追诉期：自产品生产之日起1年内，逾期不接受投诉。

重要备注：

NAR 所有有关材料的说明、技术信息及应用推荐是基于我们认为可信的典型性测试结果。不同的批次产品不建议拼接使用。客户在选择产品前，请先对自己的施工/制作/应用环境做评估，以确认是否符合该使用环境的要求，确定选择购买何种材料。

产品应用：

NAR
IDEAS FOR SIGN